

Art. 279135

HTC 10/15-40



- Material, längs: Carbon 48K-umwirkt / Dichte: $1,78 \text{ g/cm}^3$
- Material, quer: Carbon 12K / Dichte: $1,78 \text{ g/cm}^3$
- Bindefaden: PP 110 dtex
- Gewicht: ca. 320 g/m^2 nicht beschichtet
ca. 380 g/m^2 beschichtet

- Anzahl Fäden pro Meter
längs: 78
quer: 55
- Bewehrungsquerschnitt pro Meter
längs: 142 mm^2
quer: 25 mm^2

■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341

□ Zugfestigkeit

längs: 2551 N/mm^2 / $362,2 \text{ kN/m}$
quer: 2847 N/mm^2 / $71,1 \text{ kN/m}$

□ Dehnung

längs: 1,17 %
quer: 1,24 %

- Beschichtung: Styrol Butadien / Einsatzbereich bis 40 Grad Celsius

- Gitteröffnung:
längs: 15 mm
quer: 10 mm

- Arbeitsbreite: 300 cm
- Arbeitslänge: nach Wunsch

