

Art. 279136

HTC 21/21-40



- Material, längs: Carbon 48K-umwirkt / Dichte: $1,78 \text{ g/cm}^3$
- Material, quer: Carbon 48K / Dichte: $1,78 \text{ g/cm}^3$
- Bindefaden: PES 167 dtex
- Gewicht: ca. 255 g/m^2 nicht beschichtet
ca. 295 g/m^2 beschichtet

- Anzahl Fäden pro Meter
längs: 39
quer: 39
- Bewehrungsquerschnitt pro Meter
längs: 71 mm^2
quer: 71 mm^2

■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341

□ Zugfestigkeit

längs: 2531 N/mm^2 / $179,7 \text{ kN/m}$
quer: 2841 N/mm^2 / $201,7 \text{ kN/m}$

□ Dehnung

längs: 1,71 %
quer: 1,47 %

- Beschichtung: Acrylate / Einsatzbereich bis 40 Grad Celsius

- Gitteröffnung:
längs: 22 mm
quer: 22 mm

- Arbeitsbreite: 300 cm
- Arbeitslänge: nach Wunsch

