

Art. 279137

HTC 34/34-40



- Material, längs: Carbon 48K-umwirkt / Dichte: 1,78 g/cm³
- Material, quer: Carbon 48K / Dichte: 1,78 g/cm³
- Bindefaden: PES 167 dtex
- Gewicht: ca. 175 g/m² nicht beschichtet
ca. 205 g/m² beschichtet

- Anzahl Fäden pro Meter
längs: 26
quer: 26
- Bewehrungsquerschnitt pro Meter
längs: 48 mm²
quer: 48 mm²

■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341

□ Zugfestigkeit

längs: 2544 N / mm² / 122,1 kN/m
quer: 2720 N / mm² / 130,5 kN/m

□ Dehnung

längs: 1,47 %
quer: 1,34 %

- Beschichtung: Acrylate / Einsatzbereich bis 40 Grad Celsius

- Gitteröffnung:
längs: 34 mm
quer: 34 mm

- Arbeitsbreite: 300 cm
- Arbeitslänge: nach Wunsch

