

Art. 284177

HTC 50/50-40



- Material, längs: Carbon 48K-umwirkt / Dichte: 1,78 g/cm³
- Material, quer: Carbon 48K / Dichte: 1,78 g/cm³
- Bindefaden: PES 167 dtex
- Gewicht: ca. 114 g/m² nicht beschichtet
ca. 134 g/m² beschichtet

- Anzahl Fäden pro Meter
längs: 19
quer: 19
- Bewehrungsquerschnitt pro Meter
längs: 34 mm²
quer: 34 mm²

■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341

□ Zugfestigkeit

längs: 2551 N / mm² / 86,7 kN/m
quer: 2801 N / mm² / 95,2 kN/m

□ Dehnung

längs: 1,40 %
quer: 1,31 %

- Beschichtung: Acrylate / Einsatzbereich bis 40 Grad Celsius

- Gitteröffnung:
längs: 50 mm
quer: 50 mm

- Arbeitsbreite: 300 cm
- Arbeitslänge: nach Wunsch

