

Art. 284214

HTC 18/18-40



- Material, längs: Carbon 12K-umwirkt / Dichte: $1,78 \text{ g/cm}^3$
- Material, quer: Carbon 12K / Dichte: $1,78 \text{ g/cm}^3$
- Bindefaden: PES 167 dtex
- Gewicht: ca. 84 g/m^2 nicht beschichtet
ca. 102 g/m^2 beschichtet

- Anzahl Fäden pro Meter
längs: 47
quer: 50
- Bewehrungsquerschnitt pro Meter
längs: $21,0 \text{ mm}^2$
quer: $22,5 \text{ mm}^2$

■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341

□ Zugfestigkeit

längs: 2.700 N / mm^2 / $56,7 \text{ kN/m}$
quer: 3.200 N / mm^2 / $72,0 \text{ kN/m}$

□ Dehnung

längs: 1,47%
quer: 1,34%

- Beschichtung: Acrylate / Einsatzbereich bis 40 Grad Celsius

- Gitteröffnung:
längs: 18 mm
quer: 18 mm

- Arbeitsbreite: 300 cm
- Arbeitslänge: nach Wunsch

