

Art. 284204

HTC 25/25-80-UWX



- Material, längs: Carbon 48K-umwirkt / Dichte: $1,78 \text{ g/cm}^3$
- Material, quer: Carbon 48K PP umwunden / Dichte: $1,78 \text{ g/cm}^3$
- Bindefaden: PES 167 dtex
- Gewicht: ca. 270 g/m^2 nicht beschichtet
ca. 310 g/m^2 beschichtet

- Anzahl Fäden pro Meter
längs: 40
quer: 40
- Bewehrungsquerschnitt pro Meter
längs: $72,8 \text{ mm}^2$
quer: $72,8 \text{ mm}^2$

■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341

□ Zugfestigkeit

längs: 3150 N/mm^2 / $229,3 \text{ kN/m}$
quer: 2670 N/mm^2 / $194,4 \text{ kN/m}$

□ Dehnung

längs: 2,2 %
quer: 1,9 %

- Beschichtung: Steif / Einsatzbereich bis 80 Grad Celsius

- Gitteröffnung:
längs: 23 mm
quer: 23 mm

- Arbeitsbreite: 300 cm
- Arbeitslänge: nach Wunsch

