

Art. 279141

HTB 10/14-40



- Material, längs: Basalt 2400 Tex / Dichte: $2,75 \text{ g/cm}^3$
- Material, quer: Basalt 2400 Tex / Dichte: $2,75 \text{ g/cm}^3$
- Bindefaden: PES 167 dtex
- Gewicht: ca. 335 g/m^2 nicht beschichtet
ca. 375 g/m^2 beschichtet

- Anzahl Fäden pro Meter
längs: 84
quer: 61
- Bewehrungsquerschnitt pro Meter
längs: 73 mm^2
quer: 53 mm^2

■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341

□ Zugfestigkeit

längs: 1355 N/mm^2 / $98,9 \text{ kN/m}$
quer: 1251 N/mm^2 / $66,3 \text{ kN/m}$

□ Dehnung

längs: 1,56 %
quer: 1,32 %

- Beschichtung: Acrylate / Einsatzbereich bis 40 Grad Celsius

- Gitteröffnung:
längs: 14 mm
quer: 10 mm

- Arbeitsbreite: 300 cm
- Arbeitslänge: nach Wunsch

